

文章编号:1674-2869(2013)09-0054-05

# 聚丙烯/乙烯-辛烯共混物的动态交联及性能

江学良,孙刚,官健,李凡,徐雄,杨浩,王维

(武汉工程大学材料科学与工程学院,湖北 武汉 430074)

**摘要:**利用动态交联技术制备了动态交联聚丙烯/乙烯-辛烯共混物(PP/POE).采用哈克转矩流变仪研究了动态交联对 PP/POE 共混物扭矩的影响;研究了交联剂的种类和 POE 用量对共混物力学性能的影响;考察了动态交联共混物的流变性能.结果表明,加入过氧化二异丙苯(DCP)后,PP/POE 共混物的扭矩先升后降至平衡状态;随着 POE 用量的增加,PP/POE 共混物的冲击强度明显提高,但拉伸强度有所降低,PP/POE 共混物合适配比为 100:40,DCP 的添加量为 POE 含量的 2% 为优;PP/POE 共混物熔体流变行为属于假塑性流体,且高温下(220 °C)降解反应程度高于交联反应程度.

**关键词:**聚丙烯; 乙烯-辛烯共混物; 动态交联; 力学性能; 流变行为

中图分类号:TQ325.1+4

文献标识码:A

doi:10.3969/j.issn.1674-2869.2013.09.011

## 0 引言

聚丙烯(PP)是一种综合性能优良且应用十分广泛的热塑性塑料.但其冲击韧性差,尤其是低温韧性差,其应用范围受到了限制<sup>[1]</sup>.虽然弹性体增韧能明显提升 PP 的性能<sup>[2]</sup>,但 PP 的刚性和强度不可避免地会产生下降,且弹性体加入量较大时下降幅度会很大<sup>[3]</sup>,而将弹性体利用动态交联技术进行交联后,共混物的性能明显得到改善<sup>[4]</sup>.

近年,国内外的学者对动态交联 PP/聚烯烃弹性体(POE)体系的流变行为、交联工艺和硫化体系进行了系统的研究.周琦等<sup>[5]</sup>研究了交联剂过氧化二异丙苯(DCP)的用量对 POE/PP 体系熔体流动速率和力学性能的影响.孙晓民<sup>[6]</sup>运用正交设计方法系统研究了 POE/PP 树脂类型及用量比、交联剂类型及用量、助交联剂类型及用量等对 POE/PP 动态硫化胶性能的影响规律.刘艳喜<sup>[7]</sup>利用毛细管流变仪研究了 PP/POE 共混体系的流变性能,发现共混物熔体行为属假塑性流体.

本研究采用动态交联技术,成功制备出动态交联 PP/POE 共混物.研究了交联引发剂 DCP 用量,助交联剂 TAIC 及 POE 含量对共混物力学性能的影响,探讨了共混物的流变性能.

## 1 实验部分

### 1.1 主要原料

聚丙烯(PP),T30S,中国石化天然气股份有

限公司;聚烯烃弹性体(POE),Engage7380,美国杜邦陶氏化学公司;过氧化二异丙苯(DCP),AR,国药集团;三烯丙基异氰脲酸酯(TAIC),工业级,上海方锐达化学品有限公司.

### 1.2 主要实验设备

双螺杆挤出机,SHJ-36,南京诚盟化机械有限公司;高速混合机,SRZ-L,张家港市帝华机械有限公司;Hakke 转矩流变仪,HAKKE Polylab QC,赛默飞世尔(中国)有限公司;注塑机,TY200,东莞大禹机械有限公司;万能材料试验机,TCS-2000,高铁检测仪器有限公司;悬臂梁冲击试验机,XJU-22,承德实验机有限责任公司.

### 1.3 共混物的制备

共混前将 PP、POE 放入干燥箱中于 80 °C 真空干燥约 8 h.用于测试力学性能的动态交联 PP/POE 共混物在双螺杆共混挤出机上制得,共混温度为 180 °C,转速为 180 r/min.先将交联剂 DCP 和助剂 TAIC 用溶剂溶解,将溶液加入 POE 中混匀,放入干燥箱中于 50 °C 真空干燥约 12 h,然后按照一定比例加入 PP 置于高速混合机中充分混合均匀,再加入双螺杆挤出机挤出造粒,干燥后待用.将所得粒料加入注塑机中注塑成型,注塑温度为 190 °C.得到标准样条,进行性能测试.

### 1.4 性能测试

1.4.1 密炼机转矩测试 在 Hakke 转矩流变仪的密炼机中依次加入 PP、POE,共混温度设定为

收稿日期:2013-08-05

基金项目:湖北省自然科学基金项目(2011CBD220);武汉工程大学研究生教育创新基金项目

作者简介:江学良(1972-),男,安徽肥东人,副教授,博士.研究方向:有机-无机杂化材料与功能高分子.

170 °C, 转速设定为 50 r/min, 混炼至扭矩稳定, 然后分别加入交联剂 DCP、助剂 TAIC, 观察 POE 的交联对共混物扭矩的影响。

1.4.2 拉伸实验 试验标准为 GB/T1040-92. 拉伸速率为 100 mm/min, 测试环境为室温。

1.4.3 常温 Charpy 缺口冲击实验 试验标准为 GB/T16420-1996. 试样尺寸为 4 mm×10 mm×80 mm, V 型缺口。


1.4.4 流变行为转矩流变仪测试 将试样加入德国产 Hakke 转矩流变仪中进行测试。按照指定分组, 每组分别采用  $L/D=10, 20, 30$  的毛细管进行测试, 最后得到各项参数, 处理后分析材料的流变行为。

## 2 结果与讨论

### 2.1 DCP 含量对共混物扭矩的影响

图 1 为 DCP 含量对 PP/POE 共混物熔融共混扭矩的影响。可以看出, 在 2.5 min 加入 DCP, 共混物的扭矩会先快速上升, 达最大值后逐渐降低, 最后趋于平缓。助交联剂 TAIC 的加入会使扭矩有一定的升高。这说明 DCP 是一种活性很高的

引发剂, 随着 DCP 用量的增加, 引发生成 PP 大分子自由基的浓度也随之提高, 有利于大分子接枝, 使其支链化或交联程度提高, 因此共混物的扭矩快速上升。当 DCP 用量进一步增大( $>$  POE 用量的 2%)时, DCP 分解所产生的自由基在实验温度下可诱导引发 PP 主链的主键断裂, PP 发生降解的可能性随之增大, 影响交联效果, 因而共混物的扭矩达最大值后逐渐降低, 当 PP 链的交联和降解趋于平衡, 共混物的扭矩变化较小。当加入助交联剂 TAIC 时, 由于 TAIC 是一种具有 3 个烯丙基的化合物, 它不仅可通过悬挂烯丙基在 PP 主链上进行接枝, 还可通过自身的环化聚合产物与 PP 形成共交联, 形成复杂的交联网络, 从而促进 PP 的交联。然而, 当 DCP 用量过高时, 其分解产生的自由基部分会直接与 TAIC 反应, 使体系中用来防止断链、稳定 PP 大分子自由基的 TAIC 被消耗, 从而一定程度上减弱了 DCP 对 PP 降解作用的影响。因此, 助交联剂 TAIC 的加入会加强 DCP 对 POE 的交联作用。林剑英等人<sup>[8]</sup>也报道类似结果。综合考虑, 当 DCP 用量为 POE 用量的 2% 时为宜。



PP/POE/DCP/TAIC: a\|50/50/0/0; b\|50/50/0.5/0; c\|50/50/1/0; d\|50/50/1.5/0; e\|50/50/2/0; f\|50/50/2.5/0; g\|50/50/2/2

图 1 DCP 含量对动态交联 PP/POE 共混物扭矩的影响(170 °C)

Fig. 1 Effect of DCP content on the torque of PP/POE blends at 170 °C

### 2.2 POE 含量对共混物力学性能的影响

图 2 是 POE 含量对动态交联 PP/POE 共混物拉伸性能的影响。由图可知, 共混物的拉伸强度随 POE 用量的增加呈逐渐下降的趋势。由于 POE 的强度要低于 PP, 当二者共混后, 体系的拉伸强度必然降低。同时 POE 属于非晶体, POE 加入到 PP 基体中, 会改变 PP 分子链的排列, PP 的结晶度降低, 共混物拉伸强度下降<sup>[9]</sup>。

图 3 为 POE 含量对动态交联 PP/POE 共混

物冲击性能的影响。由图可知, 随 POE 用量的增加, 共混物的冲击强度逐渐提高。这是由于分散在 PP 基体中的 POE 粒子在受外力冲击时, 可作为应力中心诱发大量银纹和剪切带, 从而吸收冲击能量。同时能够阻碍银纹的进一步发展, 使银纹终止。这两方面的协同作用使得共混物能承受更强的外力冲击, 吸收更多的冲击能, 因而共混物的冲击强度大幅提高。

图 4 为 POE 含量对 PP/POE 共混物的断裂




图 2 POE 含量对动态交联 PP/POE 共混物拉伸性能的影响

Fig. 2 Effect of POE content on tensile strength of dynamically cured PP/POE blends




图 3 POE 含量对动态交联 PP/POE 共混物冲击强度的影响

Fig. 3 Effect of POE content on impact strength of dynamically cured PP/POE blends

伸长率影响。从图中可以看出，随着 POE 含量的增加，共混物的断裂伸长率呈上升趋势，随后趋于平稳。这是因为弹性体模量低，易于发生形变，聚合物中加入弹性体 POE 时，使断裂伸长率增加<sup>[10]</sup>。当 POE 含量继续升高时，材料的断裂伸长率增大幅度减小，可能是由于分散相的 POE 平均粒子尺寸增大，POE 得不到理想的分散状态而产生颗粒聚集，拉伸时出现应力集中从而影响了断裂伸长率。对于 PP/POE 共混物，质量比为 100/40，共混物的综合力学性能较佳。

### 2.3 DCP 用量对共混物力学性能的影响

图 5 为不同用量的 DCP(DCP 用量单位 phr，即相对 POE 为 100 份计)，对 PP/POE 共混物(质




图 4 POE 用量对动态交联 PP/POE 共混物断裂伸长率的影响

Fig. 4 Effect of POE content on elongation at break of dynamically cured PP/POE blends

量比 100/40)拉伸性能的影响。从图中可知，而随着 DCP 用量的增加，共混物的拉伸强度呈先上升后下降的趋势。DCP 用量为 1.5% 到 2% 时，可以得到较高的拉伸强度。可能由于 DCP 的用量较低时，对 POE 的交联作用占主导，从而一定程度上提高了共混物的拉伸性能。而随着 DCP 用量的增加，DCP 对 PP 的降解作用影响越来越明显，以至于材料内部出现越来越多的结构缺陷，从而使拉伸强度下降。




图 5 DCP 含量对动态交联 PP/POE 共混物拉伸强度的影响

Fig. 5 Effect of DCP content on tensile strength of dynamically cured PP/POE blends

图 6 和图 7 分别是 DCP 含量对 PP/POE 共混物冲击强度和断裂伸长率的影响。从图中可以看出，随 DCP 用量的增加，共混物的冲击强度和断裂伸长率呈增大趋势，分别增加 20% 和 10%。这是由于共混物的冲击强度和断裂伸长率主要受 POE 影响，当 DCP 用量增加时，尽管对 PP 的降解作用增强，但是对 POE 的交联作用仍为主导因素，从而提高了共混物的韧性，冲击强度和断裂伸长率有所提高。

### 2.4 流变行为

图 8 为动态交联 PP/POE 共混物在 220 °C 下剪切速率和表观粘度关系图。从图中可以看出，几种共混物熔体的流动行为都属于假塑性流体，其




图 6 DCP 含量对动态交联 PP/POE 共混物冲击强度的影响

Fig. 6 Effect of DCP content on impact strength of dynamically cured PP/POE blends




图 7 DCP 含量对动态交联 PP/POE 共混物断裂伸长率的影响

Fig. 7 Effect of DCP content on elongation at break of dynamically cured PP/POE blends




图 8 PP/POE/DCP 共混物表观粘度与剪切速率关系

Fig. 8 Apparent viscosity-shear rate curve of PP/POE/DCP blends at 220 °C

表观黏度都随着剪切速率的增大而减小，这种现象即剪切变稀。随着 POE 含量的增大，共混物的表观黏度也随之下降。可能是因为 POE 的熔点很低，通常在 60~70 °C，远远低于 PP 的熔点（约 170 °C），这样在高温（220 °C）下 POE 的流动性要好于 PP，因此共混物的黏度便会随着 POE 含量的增加而减小。黏度越小，说明共混物流动性越好。

DCP 用量增加，共混物的表观黏度降低。这可

能是因为当交联反应和降解反应发生竞争时，在高温下通常是降解反应占主导地位，从而造成了 PP 的部分降解，PP 的流动性相应地提高，因此共混物的黏度也便会随之降低。

经计算得到的各组共混物的  $K$  值和  $n$  值见表 1。从表中可以看出，不同组分共混物的非牛顿系数均在 0.15~0.35 之间，都是假塑性较强的熔体，特别是 POE 含量为 40% 时， $n$  值较小，此时假塑性最强，且  $n$  值的大小与 POE 的含量没有明显线性的关系。从表中还可以看到，当 POE 含量为 40% 且加入 DCP 的时， $n$  值反常较大，这可能是由于 POE 的交联造成的。

表 1 不同组分共混物流变参数

Table 1 Different components and aspect of mixed logistics than variable parameter

组成 PP/POE/DCP	粘稠系数 $K$	非牛顿系数 $n$
100/0/0	20 352.37	0.286 721
100/20/0	21 882.18	0.257 476
100/40/0	26 437.33	0.229 868
100/20/0.2	14 982.27	0.181 807
100/40/0.4	11 790.16	0.324 083

### 3 结语

a. 随 DCP 含量的增加，PP/POE 共混物的扭矩呈先升后降的趋势，DCP 的添加量为 POE 用量的 2% 为宜。助交联剂能增强 DCP 对 POE 的交联作用。

b. 随 POE 用量的增加，动态交联 PP/POE 共混物的拉伸强度降低，冲击强度和断裂伸长率大幅增加。

c. 少量的 DCP 明显能影响动态交联 PP/POE 共混物的力学性能。DCP 的添加量为 POE 用量的 2% 时，共混物具有较好的力学性能。

d. 动态交联 PP/POE 共混物熔体流变行为属于假塑性流体，且高温下（220 °C）交联反应和降解反应发生竞争时，降解反应占据主导地位。非牛顿指数  $n$  值与 POE 的含量没有线性关系。

### 致谢：

本文研究内容得到湖北省科技厅和武汉工程大学的资金资助，在此表示感谢！

### 参考文献：

- [1] 梁基照,马文勇. PP/POE 共混体系及 PP/POE/Nano-CaCO<sub>3</sub> 复合体系力学性能的研究[J]. 塑料工业, 2010, 38(11): 59-62.

- Liang Jizhao, Ma Wenyong. The Study on Mechanical Properties of PP/POE Blends and PP/POE/Nano-CaCO<sub>3</sub> Composites [J]. China Plastics Industry, 2010, 38 (11):59-62.
- [2] Ji-Zhao Liang. Mechanical Properties and Morphology of Polypropylene/Poly (ethylene-co-octene) Blends[J]. J Polym Environ, 2012,20:872-878.
- [3] 杨杨,邬素华. PP/POE/ CaCO<sub>3</sub> 复合材料的性能研究[J]. 塑料科技,2007,35(10):54-56.
- Yang Yang, Wu Suhua. Study on Property of PP/POE/ CaCO<sub>3</sub> Composites[J]. Plastics Science and Technology, 2007,35(10):54-56.
- [4] 江学良,李凡,范一泓,等. 动态交联 PP/EVA 共混物的制备与性能研究 [J]. 中国塑料, 2013, 27 (2): 40-43.
- Jiang Xueliang, Li Fan, Fan Yihong, et al. Study on Preparation and Properties of Dynamic Crosslinked PP/POE Blends [J]. China Plastics, 2013, 27 (2): 40-43.
- [5] 周琦,王勇,刘涛,等. 不同硫化体系对动态硫化 POE/PP 性能的影响 [J]. 塑料助剂, 2007, 66 (6): 47-51.
- Zhou Qi, Wang Yong, Liu Tao, Fan yihong, et al. Study on the Curing System of POE/PP Thermoplastic Elastomer by Dynamic Vulcanization [J]. Plastic Additives, 2007,66(6): 47-51.
- [6] 孙晓民,王和平,刘琦,等. 低硬度 POE/PP 动态硫化胶的制备与性能研究[J]. 弹性体,2007,17(3):6-10.
- Sun Xiaomin, Wang Heping, Liu Qi, et al. Study on the preparation and properties of POE/PP dynamic vulcanized thermoplastic elastomers with low degree of hardness [J]. China Elastomerics, 2007, 17 (3): 6-10.
- [7] 刘艳喜,曲敏杰,郭静,等. PP/POE 共混材料的流变行为[J]. 大连工业大学学报,2013,32(3):202-205.
- Liu Yanxi, Qu minjie, Guo Jing, et al. Rheological Property of PP/POE Blends[J]. Journal of Dalian Polytechnic University, 2013,32(3):202-205.
- [8] 林剑英,张华集,张雯. TAIC 助交联对聚丙烯发泡性能的影响 [J]. 高分子材料科学与工程,2010,26 (9):68-71.
- Lin Jianying, Zhang Huaji, Zhang Wen. The Effect of TAIC-Assisted Crosslinking on the Foaming, Performance of Polypropylene[J]. Polymer Materials Science and Engineering, 2010,26(9):68-71.
- [9] 梁基照,马文勇. PP/POE 共混物力学性能研究[J]. 塑料科技,2010,38(11):56-58.
- Liang Jizhao, Ma WenYong. Study on Mechanical Properties of PP/POE Blends [J]. Plastics Science and Technology, 2010,38(11):56-58.
- [10] 刘西文,纪立军,王重,等. PP/共聚 PP/POE 共混体系的研究[J]. 塑料工业,2008,36(1):29-31.
- Liu Xiwen, Ji Lijun, Wang Zhong, et al. Study of PP/coPP/POE Blend[J]. China Plastics Industry, 2008,36(1):29-31.

## Performance of dynamic crosslinked polypropylene/ethylene-octene copolymer blends

**JIANG Xue-liang , SUN Gang , Guan Jian ,LI Fan , XU Xiong ,YANG Hao , WANG Wei**

(School of Material Science and Engineering, Wuhan Institute of Technology, Wuhan 430074, China)

**Abstract:** Dynamic crosslinked polypropylene/ethylene-octene copolymer ( PP/POE ) blends were prepared by using dynamic crosslinked method. The torque of PP/POE blends was studied using a Hakke Rheometer. Effect of the amount of DCP and POE on mechanical properties and rheological properties of dynamic crosslinked PP/POE blends was investigated. The results show that the torque of PP/POE blends increases firstly with increasing DCP and then decreases to the balance; the impact strength of the blends increases obviously, but tensile strength decreases slightly with increasing POE content; the suitable proportion of PP/POE is 100 :40, and the optimal amount of DCP is 2% of POE content; the rheological behavior of dynamic crosslinked PP/POE blends belongs to pseudoplastic fluid, the degree of degradation reaction is higher than that of crosslinking reaction at high temperature of 220 °C.

**Key words:** polypropylene; ethylene-octene copolymer; dynamic crosslinked; mechanical properties; rheological properties