

40.5 kV 气体绝缘母线温升控制方法

杨明, 邹斌, 李学斌*

湖北省电力装备有限公司, 湖北 武汉 430035

摘要:为保证40.5 kV气体绝缘母线(GIB)的导体温升满足相关标准要求,结合热计算理论并借鉴GIS产品及其它高压产品温升控制的经验,在母线导体及外壳上涂专用散热涂料,使GIB导体温升试验顺利通过。试验结果表明,在GIB母线导体和外壳外表面涂黑色辐射散热降温涂料,可以较大的提高导体的散热性能。

关键词:气体绝缘母线;温升控制;气体绝缘;光伏发电;高海拔输电

中图分类号:TM85 **文献标识码:**A **doi:**10.3969/j.issn.1674-2869.2019.04.019

Temperature Rise Control Method of 40.5 kV Gas Insulated Busbar

YANG Ming, ZOU Bin, LI Xuebin*

Hubei Electric Power Equipment Co., LTD, Wuhan 430035

Abstract: To ensure that the temperature rise of the conductor of 40.5 kV gas insulated busbar (GIB) meets the requirements of relevant standards, the temperature rise test of GIB conductor was successfully carried out by applying special heat dissipation coatings on the bus conductor and shell, combining with the thermal calculation theory and referring to the experience of temperature rise control of GIS products and other high voltage products. The experimental results show that the heat dissipation performance of the conductor can be greatly improved by applying black radiation cooling coating on the surface of GIB conductor and shell.

Keywords: gas insulated busbar; temperature rise control; gas insulation; photovoltaic power generation; high elevation transmission

应用于高海拔地区大型光伏发电工程的气体绝缘母线(gas insulated busbar, GIB)是中国电建集团水电总院立项并牵头,西北院设计、湖北装备公司制造生产、黄河上游公司应用的大型应用型科技项目。GIB是一种采用SF₆和N₂混合气体绝缘、外壳与导体同轴布置的大电流电力传输设备。由于采用了压缩气体作为绝缘介质,设备尺寸和布置间距大大缩小,能在最大程度上减少设备布置所需的空間以及相应的土建工程量。GIB无开断和灭弧要求,制造相对简单,其主要特点有:气体绝缘全封闭结构,不受高海拔自然环境条件影响;载流量大,传输能力强,损耗低;安装简单,运行维护方便;可靠性高,抗震能力强,使用寿命

命长。由于GIB传输电流大(2 000~4 000 A),而要使GIB占用安装空间更小。零部件的温度过高可能使材料的物理、化学性能发生变化,导致产品的机械性能和电气性能下降,最后导致GIB不能正常运行,影响到整个输电线路。因此,GIB产品的散热和温升控制是重要的研究内容。

1 理论计算

1.1 热计算理论

GIB的外壳和导体都是发热体,外壳和导体的电阻损耗所产生的热量使其温度升高,并向周围的环境散热。当发热量与散热量相等时,GIB处于热稳定状态,这时外壳和导体温度不再发生变化,

收稿日期:2019-03-20

作者简介:杨明,硕士。E-mail:1308049463@qq.com

*通讯作者:李学斌,高级工程师。E-mail:231112152@qq.com

引文格式:杨明,邹斌,李学斌.40.5 kV 气体绝缘母线温升控制方法[J].武汉工程大学学报,2019,41(4):405-408.

即稳定温度场。对于 GIB 导体而言,其损耗在热稳定情况下,一部分以辐射方式传给外壳,另一部分以自然对流方式传给外壳,三者应满足第一热平衡方程^[1]:

$$P_m = Q_{mD} + Q_{mF} \quad (1)$$

式(1)中, P_m 为单位长度单相导体损耗; Q_{mF} 为单位长度单相导体辐射散热量; Q_{mD} 为单位长度单相导体自然对流散热量。上面 3 个参数单位均为 W/m。就外壳而言,它除了本身损耗外,还接收来自导体的热量以及太阳辐射能量。这些热量在热稳定情况下,全部以辐射和自然对流方式传给环境。由此可建立第二热平衡方程式^[1]:

$$P_m + P_k + Q_t = Q_{kF} + Q_{kD} \quad (2)$$

式(2)中, P_k 为单位长度单相外壳损耗; Q_t 为户外敷设的 GIB 受太阳辐射能量; Q_{kF} 为单位长度单相外壳辐射散热量; Q_{kD} 为单位长度单相外壳自然对流散热量。上述 4 个变量单位均为: W/m。

当 GIB 的运行条件、敷设方式、截面尺寸、材料、绝缘气体等条件确定时,式(1)和式(2)中各项都只是导体温度和外壳温度的非线性函数,求解可得 GIB 的导体平均温度和外壳平均温度^[1]。

$$Q_{mD} = 2\pi\lambda_e(\theta_m - \theta_k)/\ln(R_{kn}/R_{mw}) \quad (3)$$

式(3)中, λ_e 为当量导热系数; θ_m 为导体温度,单位℃; θ_k 为外壳温度,单位℃; R_{kn} 为外壳内半径,单位 m; R_{mw} 为导体外半径,单位 m。

$$Q_{mF} = C_0\varepsilon_e\pi D_{mw}[(273 + \theta_m)^4 - (273 + \theta_k)^4] \quad (4)$$

式(4)中, C_0 为黑体辐射系数,其值为 5.67 W/(m·K), D_{mw} 为导体外径; ε_e 为全组物体的相当黑度。导体外表面黑度,表面光滑铝一般为 0.04~0.06,表面涂无光泽漆一般为 0.85~0.9。

$$Q_{kD} = \alpha_{kD}\pi D_{kw}(\theta_k - \theta_0) \quad (5)$$

式(5)中, α_{kD} 为对流换热系数; D_{kw} 为外壳外径; θ_0 为环境空气温度; θ_k 为外壳温度。

$$Q_{kF} = C_0\varepsilon_e\pi D_{kw}[(273 + \theta_m)^4 - (273 + \theta_k)^4] \times (1 - \frac{b}{\pi} \arcsin \frac{D_{kw}}{2S}) \quad (6)$$

式(6)中, b 为辐射修正系数,水平敷设的 GIB 中相 $b=2$,边相 $b=1$; S 为水平敷设的 GIB 相间距,单位是 m。

$$Q_T = EAF \quad (7)$$

式(7)中, E 为太阳辐射通量,单位为 W/m²; A 为外壳外表面吸收率,光滑铝为 0.26,浅色油漆位 0.12~0.26,深色油漆为 0.97~0.99, F 为外壳水平投射面

积,单位为 m²/m。

1.2 GIB 的热计算

GIB 设计温度限值:导体,105℃;外壳可触及部位,70℃;外壳不可触及部位,80℃。额定电流:2 500 A;试验电流:2 750 A;额定电压:40.5 kV; GIB 相间距:0.5 m;环境温度:40℃;导体外表面黑度:0.29;外壳内表面黑度:0.29;外壳外表面黑度:0.5; $A_0 = 2.76e^{-2}$ 、 $U_0 = 16.96e^{-6}$ 。

按照以上参数进行计算热计算,确定了 GIB 导体和外壳尺寸,包括导体外径、外壳内径、导体和外壳厚度。

2 GIB 温升型式试验

2.1 温升试验要求

主回路的温升试验应该在装有清洁的新开关装置上进行,且如果适用的话,在试验前充以用作绝缘的合适液体或处于最低功能压力(密度)的气体。试验应在户内、大体上无空气流动的环境下进行,受试开关装置本身发热引起的气流除外。进行单相试验时,外壳中电流应代表最苛刻的条件。对于特备大型的开关设备和控制设备,它们的对地绝缘对温升没有明显的影响,对地绝缘可以显著地降低^[2-3]。

接到主回路的临时连接线,应该使试验时与实际运行时的连接相比较,没有明显的热量从开关设备和控制设备散出或向开关设备和控制设备传入^[2-3]。

试验应该持续足够长的时间以使温升达到稳定。如果在 1 h 内温升不超过 1 K,可认为达到这一状态。开关设备和控制设备各部分温升不应该超过 GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求中表三的规定值^[2-3]。

2.2 GIB 第一次温升试验结果

试验条件为:

试验电流:2 750 A(武高所规定试验电流=110%额定电流)

试验相数:单相

连接排规格:(3×100) mm×10 mm×3 000 mm 铜排;试验设备:TP9032U 多路温度记录仪(测量范围:-100~400℃);

测试参数:各测点温升。

由表 1 可以看出第一次温升试验值温度均超过技术要求,温升试验未通过。

表 1 第一次温升试验结果

Tab. 1 Results of the first experiment		K
测点	技术要求的温升值	温升试验值
进线端子	≤65	78.2
连接部位(触头)	≤65	113
连接部位(母线)	≤65	103
出线端子	≤65	72.6
外壳	≤30	35.6

3 温升控制

3.1 影响温升的因素

GIB 外壳尺寸和导体尺寸是影响温升的因素之一,为了达到最小体积输送最大的电流,要求 GIB 的尺寸不可能太大,在基于理论计算的前提下,确定了 GIB 外壳尺寸和导体尺寸,按照相关尺寸制造出的 GIB 产品进行的温升试验无法通过。故而,影响温升的核心因素不是 GIB 外壳尺寸和导体尺寸,而是其它原因。

导体的电阻率也是影响温升的因素之一。目前,铝导体的电阻率基本不能达到理论值,而且不同厂家生产的铝导体电阻率也不一样,不能保证温升在技术范围之内^[1,4-6]。

同时,装配环境(包括温度,湿度,洁净度等)对整个 GIB 产品的温升试验也有一定的影响。

根据式(4)可以发现,影响温升的关键因素则在于导体和外壳的表面黑度数据选择(与金属材料表面处理方式关系很大)。光滑的铝合金表面黑度一般不大于 0.1,氧化或磨砂处理后为 0.2~0.3,表面涂漆^[7]后则可达 0.8~0.9。表面黑度的取值对热平衡计算结果影响极大,对 GIB 外形尺寸和材料的选择起关键作用。

3.2 降低温升的方法

结合 GIB 热计算理论,可知导体的辐射系数直接影响导体的散热,综合考虑影响温升的因素,我们采取了在母线导体和外壳外表面涂黑色辐射散热降温涂料^[7-13],如图 1 所示,增加导体的辐射系数的方法进行温升控制。涂料厚度为 200 μm,根据相关数据,表面涂漆后导体的黑度可达 0.8~0.9。

3.3 GIB 第二次温升试验结果

- 试验条件为:
- 试验电流:2 750 A(110%额定电流)
- 试验相数:单相
- 连接排规格:(3×100) mm×10 mm×3 000 mm 铜排
- 试验设备:TP9032U 多路温度记录仪(测量范



图 1 涂黑色辐射散热降温涂料后的 GIB 样机

Fig. 1 GIB prototype coated with black radiation cooling paint

围:−100~400 ℃)

测试参数:各测点温升

第二次温升试验结果显示,试验值温度均满足技术要求(见表 2),温升试验顺利通过,并出具了型式试验报告。

表 2 第二次温升试验结果(摘自武高所试验报告)

Tab. 2 Results of the second Reat rum test(extracted from test report of Wuhan high pressure test institute)			K
测点	技术要求的温升值	温升试验值	
进线端子	≤65	61.3	
连接部位(触头)	≤65	58.0	
连接部位(母线)	≤65	55.2	
出线端子	≤65	60.7	
外壳	≤30	21.1	

通过对第一次试验结果与第二次试验结果进行对比(见表 3),在对 GIB 导体和外壳外表面涂黑色辐射散热降温涂料,可以显著降低设备运行时各部位的温升,有效的控制设备各测点的温升处于国家标准值以下。

表 3 温升试验数据对比

Tab. 3 The contrast of Reat rum test data				K
测点	技术要求	试验值 1	试验值 2	
进线端子	≤65	78.2	61.3	
连接部位(触头)	≤65	113	58.0	
连接部位(母线)	≤65	103	55.2	
出线端子	≤65	72.6	60.7	
外壳	≤30	35.6	21.1	

4 结 语

对应用于高海拔地区大型光伏发电工程的 GIB 试验中出现的温升问题进行了分析和研究,结合 GIL、GIS 相关高压设备的温升控制经验,采取在母线导体和外壳外表面涂黑色辐射散热降温涂料的方法,增加导体的黑度,进而提高了整个导体的散热性能,顺利通过了温升试验。第二次试验结

果表明:在不改变 GIB 产品几何尺寸时,涂黑色辐射散热降温涂料,增加导体黑度可以将温升控制在技术要求内,验证了增加导体黑度进而可以控制整个温升的可行性。该试验只是在试验状态下验证了涂黑色辐射散热降温涂料可有效控制温升。考虑到产品实际运行时,导体长时间发热,下一步需对涂覆在导体表面的涂料是否有脱落的可能及其对整个设备稳定运行的影响程度进行研究。对于温升控制,在不改变 GIB 产品占用小空间的前提下,除了增加导体的辐射系数以外,还可以从降低导体电阻率、研制新型合金材料等方面进行研究,尤其是研制具有较低电阻率、良好散热性能的新型合金材料更具有发展前景。

参考文献

[1] 阮全荣,谢小平. 气体绝缘金属封闭输电线路工程设计研究与实践[M]. 北京:中国水利水电出版社, 2011.

[2] 国家质量监督检验检疫总局. 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求:GB/T 11022—2011[S]. 北京:中国标准出版社,2012:27-29.

[3] 国家质量技术监督局. 金属封闭母线:GB/T 8349—2000 [S]. 北京:中国标准出版社,2000:2-7.

[4] 李玲,吴晓文,李洪涛,等. 气体绝缘母线热计算及其影响因素分析[J]. 电工技术学报, 2012, 27(9):

264-270.

[5] 邹明翰,缪芸. 三相共箱式气体绝缘母线热计算方法分析[J]. 水电能源科学, 2014,32(7):169-172.

[6] 范镇南,罗永刚,赵斌,等. 内部导体结构对 GIS 母线损耗发热的影响[J]. 电机与控制学报, 2011, 15(5):22-27.

[7] 秦晓宇,苏戈,刘分,等. 降低 GIS 局部温升的研究[J]. 河南科技,2014(7):93-94.

[8] 刘贺,王军. 柜式气体绝缘金属封闭开关设备(C-GIS)温升的问题[J]. 装备制造技术,2012(3):206-207.

[9] 李彦彰,舒乃秋,刘亚男,等. 基于外壳热分布的气体绝缘母线温度计算模型[J]. 电测与仪表,2017,54(18):111-117.

[10] 李冰,肖登明,赵谡,等. 柜式第二代气体绝缘输电线路的温升数值计算[J]. 电工技术学报,2017, 32(13):271-276.

[11] 张改杰,夏雨潇,张伦,等. 户内气体绝缘输电线路温升数值计算模型的研究[J]. 陕西电力,2014, 42(3):45-48.

[12] 徐亮,龙艳,张高爽,等. 节点解析法研究特高压廊管气体绝缘输电线路的热特性[J]. 西安交通大学学报,2018, 52(5):125-132.

[13] 周利军,张讥培,王朋成,等. 环境因素影响下 GIL 温升特性的仿真计算分析[J]. 电力自动化设备, 2019, 39(1):211-218.

本文编辑:陈小平



(上接第 341 页)

[4] 郭晓娅,年跃刚,闫海红,等. 水解酸化废水作为反硝化碳源的过程特征及其动力学分析[J]. 环境工程技术学报,2016,6(6):539-546.

[5] 何连生,朱迎波,席北斗,等. 集约化猪场废水 SBR 法脱氮除磷的研究[J]. 中国环境科学, 2004, 24(2):224-228.

[6] 张琳琳,纪婧,李应程,等. UBF-复合生物滤池-人工湿地处理分散养殖废水研究[J]. 水处理技术, 2017,43(7):98-102.

[7] 梁金成,王昌辉,裴元生. 利用给水厂污泥预处理畜禽养殖废水[J]. 环境工程学报, 2015, 9(6):2569-2576.

[8] 赵雅光,蔡利芳,万俊锋,等. 组合工艺处理猪场废水中试实验研究[J]. 环境工程学报, 2016, 10(4):1665-1673.

[9] 赵凯,李宏梅,于鹏飞,等. 改进型 UASB 处理白酒废水启动及运行效能研究[J]. 水处理技术, 2015, 41(4):108-111.

[10] 陈志强,干利川,杨巧利,等. UASB/生物接触氧化工艺处理玉米酒精废水[J]. 中国给水排水,2008,24(24):65-68.

[11] 王晓玲,宋铁红,殷宝勇,等. 利用主要缺氧段 ORP 作为连续流单污泥污水脱氮除磷系统调控参数[J]. 环境科学, 2015, 36(7):2617-2625.

[12] 张军,周琪,何蓉. 表面流人工湿地中氮磷的去除机理[J]. 生态环境,2004,13(1):98-101.

[13] YANG L, WEI J, ZHANG Y M, et al. Reuse of acid coagulant-recovered drinking waterworks sludge residual to remove phosphorus from wastewater [J]. Applied Surface Science,2014,305(6):337-346.

[14] LI Z F, JIANG N, WU F F, et al. Experimental investigation of phosphorus adsorption capacity of the waterworks sludges from five cities in China [J]. Ecological Engineering,2013,53:165-172.

[15] 郝晓地,周健,王崇臣,等. 污水磷回收新产物——蓝铁矿[J]. 环境科学学报,2018,38(11):4223-4234.

本文编辑:张 瑞